



GUÍA DE COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE LA TERRACOTA MANUAL EN INTERIOR Y EXTERIOR

C.Alteret, S.L. Pda. Alter s/n 46720 Villalonga (Valencia) Spain Tfno. + 34 96 280 52 51
web.alteret.com E-mail: alteret@alteret.com

Alteret Cerámicas pone a su disposición una guía de recomendaciones de colocación, limpieza y tratamiento para la colocación de la Terracota manual, estas recomendaciones han sido elaboradas por profesionales.

En consecuencia, usted puede considerarlas en todo o en parte, teniendo en cuenta no sólo lo que se recomienda, sino también lo que debe evitarse.

En Alteret Cerámicas la calidad, el diseño y la innovación son nuestras principales señas de identidad, estamos presentes en los principales canales de distribución de la Unión Europea y en varios mercados Internacionales, por todo esto, nuestra intención es que el producto acabado tenga la máxima calidad.

Una de las características principales de los productos naturales como la Terracota manual, es la leve variación en tonalidad, color, medidas y grosores.

Los productos que recomendamos son fáciles de usar, respetuosos con quien los utiliza y con el medio ambiente, delicados con nuestros materiales y garantizan siempre la máxima eficacia.



RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN DE LA TERRACOTA MANUAL

Se recomienda que antes de colocarla se mezclen bien todas las piezas, para obtener una mayor destonificación entre si.

La principal recomendación es que su colocación se realice con **cemento cola**, evita muchos problemas de humedades y de eflorescencias salinas en las piezas.

La Terracota Manual se coloca con junta abierta, entre 6 y 10 mm. como máximo.

A) Para la Colocación con cemento cola

La superficie donde se tenga que colocar la Terracota Manual debe estar muy plana.

Al colocarla con cemento cola no se deben humedecer las piezas antes de su colocación.

El espesor que tiene que tener el cemento cola, es el que se necesite en cada caso para que las piezas tengan un buen agarre.



B) Colocación con mortero tradicional

(Solamente si es necesario por características de la superficie donde se tenga que colocar el pavimento).

Para la colocación con mortero tradicional es necesario humedecer las piezas antes de su colocación. El espesor que tiene que tener el mortero tradicional será el necesario para la colocación de las piezas, puede estar entre 2 y 3 cm.

Composición del mortero para el llenado de juntas

Se emplearan 3 partes de arena fina silíceas y 1 parte de cemento gris (Portland), procurar remover con bastante frecuencia esta mezcla.

Las juntas deben quedar perfectamente llenas.

Lo más pronto posible limpiar con una esponja los residuos de obra de las juntas y de las piezas de terracota, dada su gran absorción, procurando cambiar el agua de la limpieza de estas con bastante frecuencia.

IMPORTANTE: No se aconseja utilizar ningún tipo de junta prefabricada.



RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA DESPUES DE LA COLOCACION DE LA TERRACOTA MANUAL

Después de la colocación, si se coloca con cemento tradicional, tendrá que dejar transcurrir como mínimo de 30 a 45 días, para empezar a limpiar y eliminar las incrustaciones producidas por la colocación, la suciedad de obra y las eflorescencias salinas del Antic Terracota. Si se ha colocado con cemento cola dejar transcurrir unos 10 días antes de empezar a limpiar.

Se recomienda que la limpieza después de obra la realice un profesional, para dejar el pavimento completamente limpio.

Alteret Cerámicas recomienda utilizar **DETERDEK** que limpia y desincrusta, ya que tiene un gran número de tensioactivos. Hay que mezclar 1 parte de **DETERDEK** con 5 partes de agua. Extender la dilución en el pavimento y dejar actuar durante unos minutos. Frotar con cepillo, estropajo o con máquina de plato giratorio. Aclarar bien con agua. Dejar secar la obra completamente (al menos 30 días, según temperatura ambiente).

Si tras completar el período de secado quedara alguna pieza con restos de eflorescencias salinas, volver a limpiar localmente con la misma dilución y dejar secar completamente.

El rendimiento para 100 m² de pavimento es de 5 litros de **DETERDEK**.

RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA TERRACOTA MANUAL EN EL “ INTERIOR ”

Una vez limpio y seco todo el pavimento de la Terracota Manual hay que empezar a realizar el tratamiento, para ello se tendrán que seguir los siguientes pasos.

1º Aplicar una mano de **FILAPT10** que es un protector antimancha tonalizante, que protege y reaviva el pavimento de terracota y garantiza una protección contra todo tipo de manchas orgánicas (bebidas, comidas, grasas, etc), se diluye con la misma cantidad de agua que de producto, con alto rendimiento.

Aplicar con una brocha grande de manera uniforme y generosa, sin dejar charcos e impregnando también las juntas.

2º Al cabo de 4 horas, aplicar una segunda mano de **FILAPT10**

El rendimiento para 100 m2 de pavimento es de 5 litros de **FILAPT10**, hay que diluir con 5 litros de agua.

Nota: No pisar el pavimento en la fase de secado.

Tratamiento ecológico e inoloro.

RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA TERRACOTA MANUAL EN EL “ EXTERIOR “

Una vez limpio y seco todo el pavimento de la Terracota Manual hay que empezar a realizar el tratamiento, para ello se tendrán que seguir los siguientes pasos.

1º Aplicar una mano de **FILA HP98** que es un hidrófugo ecológico para la Terracota Manual, que impide la absorción del agua evitando la formación de moho, musgo, verdín, etc. y evita la salida de eflorescencias salinas en la Terracota Manual. No se debe diluir, el producto está listo para el uso. Agitar antes de usar.

Con la superficie limpia y seca, aplicar el producto con una brocha grande, de manera uniforme y generosa, sin dejar charcos e impregnando también todas las juntas.

2º Al cabo de 4 horas, aplicar una segunda mano de **FILA HP98** para conseguir una protección hidrófuga.

El rendimiento para 100 m2 de pavimento es de 15 litros de **FILA HP98**

Nota: No pisar el pavimento en la fase de secado.

Para evitar cualquier tipo de reacción salina que afecte a la Terracota Manual, no se recomienda colocar la Terracota Manual en los alrededores de las piscinas, cuyas aguas estén tratadas mediante el sistema “ELECTROLISIS DE SAL”

Todos los productos que recomendamos para la limpieza y tratamiento son de la firma Fila Industria Chimica SpA,

The logo features a large, stylized letter 'A' on the left. The 'A' is filled with a white silhouette of a pine tree, while the rest of the letter is solid black. To the right of the 'A', the word 'Alteret' is written in a large, bold, black serif font. Below 'Alteret', the word 'cerámicas' is written in a smaller, black, lowercase sans-serif font, with wide letter spacing.

Alteret
cerámicas